



AQUAMULS S3

PRODUKT BESKRIVELSE

Opløsningsmiddelfri bitumenemulsion til isolering mod jordfugt, og sommer primer for Elotene fugtmembraner

ANVENDELSESOMRÅDER

- ▶ Isolering af beton, letbeton, murværk og pudsede overflader mod jordfugt
- ▶ Fremstilling af bitumenmørtel til vandtætte fuger

PRODUKTEGENSKABER

- ▶ Opløsningsmiddelfri bitumenemulsion
- ▶ Tyktflydende, flødeagtig konsistens
- ▶ Kan anvendes på fugtige og tørre overflader
- ▶ Modstandsdygtig over for de fleste fortyndede syrer og lude
- ▶ Kan blandes med cement og kalkmørtel til en fugemørtel med en smidig og let bearbejdelig konsistens

FORBRUG

Grundning

Ca. 25-50 g/m²

1. lag: Ca. 200 g/m²

2. og efterfølgende lag: Ca. 100 g/m²

Med 2 påføringer, i alt ca. 300 g/m², opnås en vådlagstykkelse på ca. 0,3 mm og en tørlagstykkelse på ca. 0,175 mm.

BRUGSANVISNING

AQUAMULS S3 skal omrøres før brug.

Kan anvendes på alle mineralske overflader som beton, puds, murværk og letbeton.

Overfladerne skal være faste og fri for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v., som kan have indflydelse på vedhæftningen. På murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. Murværksfuger bør være fyldte og afrettede.

Forberedelse

Lufthuller i betonoverflader bør udfyldes ved spartling, inden den egentlige påføring.

Alt efter overfladens sugsevne bør der grundes. Hertil anvendes AQUAMULS S3 fortyndet med vand 10:1 AQUAMULS S3. Ved denne fortynding får den ellers sorte AQUAMULS S3 en brun farve, som kan bruges som kontrolgrundlag.

Påføring

På den således grundede overflade kan den ufortyndede AQUAMULS S3 derefter påføres med børste, kost, rulle eller sprøjte.

Antal af påføringer afhænger af overfladens beskaffenhed samt krav til fugtisoleringen. Det anbefales, at der altid påføres mindst 2 lag.

Under optørringen skal den påførte AQUAMULS S3 beskyttes mod regn og/eller tilsvarende påvirkning. AQUAMULS S3 må kun anvendes ved temperaturer over +5° C. Støvtør efter ca. 5 timer v/+20° C. Arbejdsredskaber bør straks efter brug rengøres med vand.

Så snart AQUAMULS S3 er tørt, er det uopløseligt med vand. Tørt materiale kan kun fjernes med opløsningsmidler.





GOTTFRED PETERSEN A/S

-ekspertleverandør til udvalgte brancher

MAL-kode: 0-3 (1993)

Se iverigt 16-punkt sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING

Bitumenemulsionen skal opbevares frostfrit i tætlukkede spande.
Ved korrekt opbevaring kan produktet gemmes ca. 12 måneder.

EMBALLAGE

AQUAMULS S3 leveres i plastspande à 25 kg. (1 palle = 12 spande).

TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE

Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er
GOTTFRED PETERSEN A/S' konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.