



Teknisk datablad

Zemseal® PA Primer LT - Hi-Tac™

Zemseal® PA Primer LT – Hi-Tac™ er en 1-komponent gummibaseret primer - til selvklæbende membraner i banevarer. Anvendes på overflader som beton, mursten, ubehandlet træ, polystyrenblokke, gipsplader og metal. Påføres samme dag som den selvklæbende membran monteres.

Produkt

Fordele

- ▶ Fremragende vedhæftning for selvklæbende membraner
- ▶ Giver en meget klæbrig overflade = positiv vedhæftning til membranen
- ▶ Vinter primer - kan anvendes ved temperaturer ned til -12°C
- ▶ Hurtig tørretid
- ▶ Påføres med rulle, børste eller sprøjte

Påføring

Alle overflader skal være tørre og fri for støv, snavs, fedt, olie og lignende. Primeren påføres med sprøjte, rulle eller børste, rækkeevne 2-6 m²/liter afhængig af underlagets struktur og porøsitet. Primeren skal tørre ca. 30 min inden membranen monteres. Primede overflader som ikke bliver dækket med membran samme dag som påføring, skal primes på ny næste dag. Primeren må ikke fortyndes med vand.

Produkt data

Emballage: 17 liter metaldunke
Opbevaring: Tørt og frostfrit, under +40°C
Farve: Gul
Konsistens: Flydende
Påføringstemperatur: -12°C til +25°C (underlag og lufttemperatur)
Dækkeevne: 2-6 m²/liter
Tørretid: 30 minutter (v. 50% relativ fugtighed og 20°C)
Gennemhærdet: 120 min (v. 50% relativ fugtighed og 20°C)
Arbejdstemperatur: -40°C til +70°C
Rengøring: Mineralske opløsningsmidler

Forholdsregler

Indeholder brandfarlige opløsningsmidler! Tag passende brandforholdsregler. Rygning eller svejsning i arbejdsområde er forbudt. Hold væk fra åben ild eller gnister. Anvend under godt ventilerede forhold. Undgå langvarig indånding af dampe og gentagen kontakt med huden. Overdreven indånding af dampe kan forårsage svimmelhed. (Brug åndedrætsværn godkendt til organiske dampe). Må ikke anvendes sammen med polystyren ved temperaturer over +40°C. Hold containere dækket, når de ikke er i brug. Farligt ved indtagelse. Må ikke komme i kontakt med fødevarer. Bortskaffes iht. gældende forskrifter. Må ikke komme i kloakanlæg eller i kontakt med grundvand. Se gældende SDS for yderligere info.

MAL kode (1993/2001): 4-3

Forbehold Alle tekniske data angivet i dette TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidiære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.



GOTTFRED PETERSEN A/S

Langelandsvej 15 · DK 5500 Middelfart
T +45 6341 1266 · F +45 6441 1419
byg@gottfred.dk · gottfred.dk

04-05-2020